

Selthaan® MegaPlus HD

Technische Produktdaten

Material	Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR) Beidseitig 0,10 mm (100 µm) Aluminiumkaschierung, Oberfläche korrosionsgeschützt, weiß lackiert
Anwendungsbereich	WI, DI für die Wärmedämmung von Sichtdecken im Stall- und Hallenbau
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/(m·K)	0,024
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{Bemessung}}$ W/(m·K)	0,025
Standard-Abmessungen* (mm)	2.500 x 1.200
Kantenbearbeitung	glatt; Stufenfalz möglich
Euroklasse (Feuer) EN 13501-1	C-s2, d0
CE-Markierung	PIR-EN13165-T2/T3-DS(70,90)4-DS(-20,-)2-CS(10Y)150
Leistungserklärung¹ BauPVO	1036.CPR.2013.MegaPlusHD.001
Rohdichte (kg/m³)	min. 30
Druckspannung (N/mm²)	min. 0,15 bzw. 150 kPa (bei 10% Stauchung)
Geschlossene Zellen (%)	≥ 90
Temperaturbeständigkeit Schaum (°C)	langfristig -30 bis +90; kurzfristig +250
PIR Index	>250

* Weitere Formate auf Anfrage bis max. 12.000 mm Länge, Längen ab 5.000 mm erst ab 60 mm Dicke empfohlen

¹ Leistungserklärung gem. BauPVO in aktuellster Version unter <http://www.kingspaninsulation.eu/Dop>

U-Werte

Dicke (mm)	30	40	50	60	80
U-Wert W/(m²·K)	0,746	0,575	0,467	0,394	0,299

Die U-Werte beinhalten Wärmeübergangswiderstände ($R_{si} + R_{se} = 0,14$), berechnet mit $\lambda_{\text{Bemessung}}$

Vorteile

- sehr gute Dämmwerte
- leichte Verarbeitung
- geringes Gewicht
- Euroklasse Feuer C-s2, d0
- Hochdruckreinigung möglich
- schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend



Kingspan Insulation GmbH & Co KG

Fuggerstraße 15, 49479 Ibbenbüren Tel: +49 (0) 5451 898-0 Fax: +49 (0) 5451 898-66 email: info@kingspaninsulation.de

www.kingspaninsulation.de